

SOLIDO TRASPARENTE (ГУСТОЙ МЕДОВЫЙ)

Описание

Прозрачный густой клей с высокой степенью вязкости. Используется для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных материалов. Отвержденный продукт выглядит блестящим и очень хорошо полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Наиболее важные качества продукта - высокая сила адгезии и отличные механические свойства.



Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.
Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.
После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей



Техническая информация

| Технический лист | |
|---|-------------------|
| Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196) | 250000-350000 cps |
| Плотность при 25°C гр./см3 | 1.1 |
| Внешний вид | Желтоватая паста |
| Пропорции клея/отвердителя гр. | 100+2/3 |
| Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин. | 6-8 |
| Остается липким в тонком слое при 25° С мин | 25-30 |
| Время полного отверждения при 25°C мин | 60-80 |
| Минимальная температура реакции | 0°C |
| Минимальная температура эксплуатации | 0°C |
| Максимальная температура эксплуатации | +110°C |
| Срок годности при 25°C | 6 месяцев |
| Испытания на прочность по системе ASTM* | |
| Предел прочности при растяжении МПа | 50 |
| Растяжимость | >2% |
| Модуль сжатия | 4000 |
| Испытание на изгиб | |
| Разрушающая нагрузка МПа | 110 |
| Тест на адгезию | |
| Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино | 3.5 |
| Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино | 8-9 |

*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. www.astm.org

Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Возможная упаковка

0.125 л, 1 л, 4 л, 17 л