

MARBLE SUPER TRASPARENT (ГУСТОЙ СУПЕРПРОЗРАЧНЫЙ)

Описание

Суперпрозрачный густой клей. Продукт долго сохраняет свой цвет и имеет короткое время отверждения. Клей применяется для ламинирования, склейки и ремонта мрамора, гранита и других подобных материалов. Мы рекомендуем использовать его при обработке дорогих пород мрамора и материалов таких, как ониксы, мрамор Каррара, мрамор Тассос и т.п.. Обладает высокой цветовой стабильностью к прямым солнечным лучам.

Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.
Возьмите из банки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.
Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.
После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей



Техническая информация

Технический лист	
Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	Тиксотропичная паста
Плотность при 25°C гр./см ³	1.1
Внешний вид	Розоватая/Как лёд
Пропорции клея/отвердителя гр.	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.	3-8
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	60-90
Время полного отверждения при 25°C мин	80-90
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°C
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев
Испытания на прочность по системе ASTM*	
Предел прочности при растяжении МПа	50
Растяжимость	>2%
Модуль сжатия	4000
Испытание на изгиб	
Разрушающая нагрузка МПа	110
Тест на адгезию	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	5
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	7

*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. www.astm.org

Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Возможная упаковка

1 л, 4 л, 17 л