

VIGOR TRASPARENTE

Очень прозрачный полиэпоксидный клей

Описание:

Мастика для склеивания и ламинирования мрамора, гранита и искусственного камня. Очень быстрый, очень мягкий, очень светлый цвет. Легко размешивается и наносится. Он остается густой консистенции даже после добавления отвердителя.

TENAX Vigor имеет отличную адгезию в течении короткого времени (45-60 мин), таким образом позволяя обрабатывать камень в очень короткое время даже при низкой температуре. Отвержденный продукт выглядит блестящим и очень хорошо полируется.



www.tenax-shop.ru

Инструкция по использованию:

Перед применением продукта убедитесь, что материал чистой и сухой.
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3% от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.
Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.

После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	Тиксотропичная паста
Плотность при 25°C гр/см ³	1.1
Внешний вид	Желтоватая паста
Пропорции клей/отвердитель	100+2/3
Время желатизации в массе при 25°C в мин.	4-6
Остается липким в тонком слое при 25°C в мин.	примерно 20 мин.
Время полного отверждения при 25°C в мин.	примерно 45-60 мин.
Минимальная температура реакции	+5°C
Минимальная температура эксплуатации	+5°C
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев
Сила адгезии при 25°C на мраморе Botticino через 2 часа (ASTM D 4541) в МПа	7.9
Сила адгезии при 25°C на мраморе Botticino через 24 часа (ASTM D 4541) в МПа	8.1
Сила адгезии при 25°C на граните через 2 часа (ASTM D 4541) в МПа	5.2
Сила адгезии при 25°C на граните через 24 часа (ASTM D 4541) в МПа	5.4
Сила адгезии при 25°C на агломерате через 2 часа (ASTM D 4541) в МПа	5.1
Сила адгезии при 25°C на агломерате через 24 часа (ASTM D 4541) в МПа	6.6

Срок годности

Срок хранения продукции не менее 6 месяцев при 18-25°C. Хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель - химическая продукция. Пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.

