

SOLIDO COLORATO (ГУСТОЙ ОКРАШЕННЫЙ)



Описание

Густой клей средней степени вязкости. Идеально подходит для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных материалов. Благодаря густой форме выпуска, используется при проведении работ в вертикальной плоскости. Отвержденный продукт отлично полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Клей имеет низкую степень усадки и обладает хорошей адгезией к большинству материалов. Долго остается в рабочем состоянии по истечении срока годности.



www.tenax-shop.ru

Инструкция по применению:

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.
Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.
После использования хорошо закройте банку.
Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей

Техническая информация



| ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ | |
|---|-------------------|
| Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196) | 300000-400000 cps |
| Плотность при 25°C гр/см ³ | 1.8 |
| Внешний вид | Цветная паста |
| Пропорции клея/отвердителя гр | 100+2/3 |
| Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин | 4-5 |
| Остается липким в тонком слое при 25°C мин | 25-30 |
| Время полного отверждения при 25°C мин | 60-80 |
| Минимальная температура реакции | 0°C |
| Минимальная температура эксплуатации | 0°C |
| Максимальная температура эксплуатации | +110°C |
| Срок годности при 25°C | 12 месяцев |
| Испытания на прочность по системе ASTM D 638 | |
| Предел прочности при растяжении МПа | 50 |
| Растяжимость % | >2% |
| Модуль сжатия МПа | 4000 |
| Испытания на изгиб ASTM D 790 | |
| Разрушающая нагрузка МПа | 110 |
| Тест на адгезию ASTM D 4541 | |
| Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино | 4.0 |
| Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино | 5.0 |

Срок годности

Срок хранения продукции не менее 12 месяцев при 18-25°C, вдали от источников тепла, влажности и солнечного света.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.