Tenax

tenax-Shop.ru

Hydrex

ПРОПИТКА С СОХРАНЕНИЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦВЕТА

Защитная пропитка сохраняет естественный вид камня. Легко наносится, в том числе на большие площади. Одобрено для контакта с пищевыми продуктами.

До обработки



После обработки





ЛЕГКО НАНОСИТСЯ

ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ

Характеристики

- **Плотность при 25°C:** 0,800 кг/л
- **Цвет:** бесцветный
- **Внешний вид:** опалесцирующая жидкость

Срок действия защиты

- **В помещении**
  12–24 месяца
- **На улице**
  6–12 месяцев

Расход указан ориентировочно.

на основе растворителей

безопасно при контакте с продуктами

внутри и снаружи

Инструменты

- Кисть
- Ткань
- Губка
- Распылитель

NS Натуральный камень

Q Кварцевый агломерат

C Керамика

Способ применения

- Наносите на чистую сухую поверхность.
- Равномерно распределите состав.
- Во время нанесения защищайте поверхность от прямых солнечных лучей.
- Через несколько минут снимите излишки чистой тканью.
- После обработки не ходите по поверхности 4–6 часов.
- Защитные свойства полностью проявляются через 24 часа.

Ориентировочный расход 1л:

Указана площадь обработки в один слой. Расход зависит от пористости материала.

Натуральный камень	30–40 м²
Кварцевый агломерат	20–30 м²

Меры безопасности
Перед работой изучите технический лист, паспорт безопасности и указания на упаковке. После применения закройте тару. Только для профессионального использования.

Перед обработкой
При первом применении проверьте результат или адгезию на образце либо на незаметном участке.

Tenax

tenax-Shop.ru



Откройте банку



Смочите ткань составом



Нанесите состав



Снимите излишки



Защитный эффект



Результат обработки