

## STRONGEDGE 45 (ЭПОКСИДНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ)

### Описание

Тиксотропный эпоксидный клей без растворителей используется для склеивания мрамора, гранита и агломератов. Рекомендован для склеивания металлических штифтов, анкеров, закладных элементов, для ремонта мрамора и гранита. Клей STRONGEDGE 45, имеет очень хорошую адгезию на всех видах натурального камня. Обладает высокой реакционной способностью, даже при низких температурах. Подходит для внутреннего и наружного использования.



[www.tenax-shop.ru](http://www.tenax-shop.ru)

### Инструкция по применению

Перед обработкой убедитесь, что материал абсолютно сухой и чистый.

Возьмите необходимое количество двух компонентов из банки **A** и банки **B** в соотношении 2 части из банки **A** и 1 часть из банки **B**. Во время смешивания используйте чистые инструменты.

Для очистки инструментов, мы предлагаем использовать растворители такие, как ацетон и бутилацетат.

Используйте защитные перчатки и защитные очки во время работы (см. паспорт безопасности).

Закройте банки после использования, избегайте длительного воздействия на воздухе.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость смолы при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	Тиксотропичная паста
Вязкость отвердителя при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	Тиксотропичная паста
Плотность часть А / часть В при 25°C гр./см <sup>3</sup>	1.1 / 1.0
Внешний вид часть А	Прозрачная паста
Внешний вид часть В	Прозрачная паста
Внешний вид после отверждения	Прозрачный / лед
Цветность по ГАРДНЕРУ <b>комп.А</b> ASTM D1544	Max. 1
Цветность по ГАРДНЕРУ <b>комп.В</b> ASTM D1544	Max. 1
Пропорции клея/отвердителя	100 + 50= 150
Время желатизации при 25°C (100гр <b>А</b> +50гр <b>В</b> )	примерно 8-13 мин
Остается липким в тонком слое при 25°C при 50% влажности	примерно 60 мин
Остается липким в тонком слое при 40°C при 10% влажности	40мин
Твердость по Шору D (1) ASTM D 2240	84
Температура стеклования Tglass (ASTM E1545) (1)	N.D.
Тест на отрыв стекловолокна от мрамора (1) (ASTM D3167)	1,0 N/mm
Сила адгезии на мраморе (ASTM D4541) (1)	13 Мпа
Сила адгезии на стекле (ASTM D4541) (1)	15 Мпа
Тест в климатической камере Qsun, (ASTM D904) 3 года на открытом воздухе, свет + дождь + тепловой удар	Пройден, клеевое соединение не разрушено
Тест на пожелтение в ксеноновой камере, 3 года (ISO11341)	Среднее
Минимальная температура реакции	10-15°C
Минимальная температура эксплуатации	-25°C
Максимальная температура эксплуатации	+60°C
Время полного отверждения при 25°C (можно шлифовать, полировать, резать)	24 часа

1) : После отверждения при 50°C через 12 часов

#### Срок годности

Срок годности не менее 1 года при 18-25°C, вдали от источников тепла, влажности и солнечного света.

#### Правила безопасности

Клей и отвердитель - химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/баночек.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.

