

CRYSTAL (ГУСТОЙ СУПЕРПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ)

Описание

Очень прозрачный клей, высоко тиксотропичен и мягок. Наносится шпателем. Клей обычно используется для безопасной и долговечной склейки, ремонта мрамора и искусственного камня. Мы рекомендуем использовать CRYSTAL для обработки благородного мрамора и таких камней, как оникс и мрамор Каррара (Италия), в случае если склеивание должно выглядеть незаметным. Продукт имеет превосходную адгезию и цветовую стабильность.



Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.

Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.

Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.

Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.

Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.

Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.

После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей.



www.tenax-shop.ru

Алмазный и абразивный инструмент, химические составы для обработки камня

Техническая информация

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ	
Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	Тиксотропичная паста
Плотность при 25°C гр/см ³	1.1
Внешний вид	Прозрачная паста
Пропорции клея/отвердителя	100+2/3
Время желатизации при 25°C мин	10-15
Остается липким в тонком слое при 25°C мин	120 минут
Время полного отверждения при 25°C мин	180 минут
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°C
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев
Испытания на прочность по системе ASTM D 638	
Предел прочности при растяжении МПа	50
Растяжимость %	>2%
Модуль сжатия МПа	4000
Испытания на изгиб ASTM D 790	
Разрушающая нагрузка МПа	110
Тест на адгезию ASTM D 4541	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	5.0
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	10.0

Срок годности

Продукцию можно хранить, не менее 6 месяцев в нормальных условиях при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Возможная упаковка

1л, 4л, 17л

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.

