

CRYSTAL LIQUIDO (ЖИДКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ КЛЕЙ)

Описание

Очень прозрачный жидкий клей для безопасной и долговечной склейки, ремонта мрамора и искусственного камня. Мы рекомендуем использовать CRYSTAL для обработки благородного мрамора и таких камней, как оникс и мрамор Каррара (Италия), в случае если склеивание должно выглядеть незаметным. Продукт имеет превосходную адгезию и цветовую стабильность.



Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.
Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.
После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей

www.tenax-shop.ru



tenax-shop.ru

Московская область, г.Мытищи, Проектируемый проезд №4529
г.Москва, МКАД 51-й км, ТВК «ЭлитСтрой материалы», пав.Р7
г.Москва, МКАД 65-й км, вл.1, ТВК «СИНДИКА», пав.А615

(495) 532-00-99, (929) 590-49-77

Алмазный и абразивный инструмент, химические составы для обработки камня

Техническая информация

| ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ | |
|---|------------------------------------|
| Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196) | 1500-2000 cps |
| Плотность при 25°C гр/см ³ | 1.1 |
| Внешний вид | прозрачная жидкость розового цвета |
| Пропорции клея/отвердителя | 100+2/3 |
| Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин | 5-6 |
| Остается липким в тонком слое при 25°C мин | 20-25 |
| Время полного отверждения при 25°C мин | 60 |
| Минимальная температура реакции | 5°C |
| Минимальная температура эксплуатации | 0°C |
| Максимальная температура эксплуатации | +110°C |
| Срок годности при 25°C | 6 месяцев |
| Испытания на прочность по системе ASTM D 638 | |
| Предел прочности при растяжении МПа | 50 |
| Растяжимость % | >2% |
| Модуль сжатия МПа | 4000 |
| Испытания на изгиб ASTM D 790 | |
| Разрушающая нагрузка МПа | 110 |
| Тест на адгезию ASTM D 4541 | |
| Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино | 5.0 |
| Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино | 12.0 |

Срок годности

Продукцию можно хранить, не менее 6 месяцев в нормальных условиях при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Возможная упаковка

1л, 4л, 17л

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures