8 (495) 532-00-99, 8 (929) 590-49-77
г.Москва, ул.Боровая, д.7, стр.30
info@tenax-shop.ru

Алмазный и абразивный инструмент, химические составы для обработки камня

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ **GLAXS A+B**

Описание:

Двухкомпонентный клей нового поколения не желтеющий под воздействием солнечных лучей. Это прозрачная смола не содержит растворителей, с низкой вязкостью и средним временем реакции. Высокая степень проникоовения в материал обеспечивает превосходную адгезию. Клей может отвердевать при температуре 0°C. Мы предлагаем использовать данный продукт на материалах белого цвета, когда необходима гарантия стабильности цвета под воздействием солнечных лучей. Клей GLAXS полностью невидимый, он не изменяет цвет и не оставляет темных следов (ореолов) вокруг шва.

www.tenax-shop.ru

Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.
Возьмите необходимое количество по весу двух компонентов из банки А и банки В в соотношении 100 частей из банки А и 45 частей из банки В.
Во время смешивания используйте чистые инструменты на основе пластика или дерева. Металлические инструменты могут негативно повлиять на реакцию и характеристики клея после отверждения.
Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банки.
Используйте защитные перчатки и защитные очки во время работы.
Закройте банки после использования.

Шаг 1



Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

8 (495) 532-00-99, 8 (929) 590-49-77
г.Москва, ул.Боровая, д.7, стр.30
info@tenax-shop.ru

Алмазный и абразивный инструмент, химические составы для обработки камня

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость при 25°C 20 Па*с	Тиксотропичная паста
Вязкость при 25°C 20 Па*с	Вязкая жидкость
Плотность часть A / часть B при 25°C гр./см3	1.3 / 1.13
Внешний вид часть A Внешний вид часть B	Прозрачная паста Прозрачная жидкость
Пропорции клея/отвердителя	100 + 45
Время желатизации при 25°C мин. (100гр. **A** +45гр. **B**)	8-10
Твёрдость по Шору D (1) ASTM D 2240	74-76
Температура стеклования Tglass (ASTM E1545) (1)	Не определена
Тест на отрыв стекловолокна от мрамора (ASTM D3167)	1,0 N/mm
Сила адгезии на мраморе (ASTM D4541) (1)	9 Mpa
Сила адгезии на стекле (ASTM D4541) (1)	10 Mpa
Тест в климатической камере Qsun, (ASTM D904), 3 года на открытом воздухе, свет+дождь+ тепловой удар	Пройден, клеевое соединение не разрушено
Тест на пожелтение в ксеноновой камере, 15 лет (ISO11341)	Нет изменений
Минимальная температура реакции	+1°C
Минимальная температура эксплуатации	-25°C
Максимальная температура эксплуатации	+60°C
Время полного отверждения при 25°C (можно шлифовать, полировать, резать)	80-90 мин

(1): После отверждения при 50 ° C через 12 часов.

*__ASTM International__ (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. www.astm.org

Срок годности

Срок хранения продукции 1 год при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.