Tenax


tenax-Shop.ru

Proseal Nano

ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Пропитка особенно эффективна на природном кварците с любой фактурой поверхности. Состав закрепляется в микропорах, сохраняя естественный цвет и паропроницаемость камня.

До обработки



После обработки





ИНТЕНСИВНАЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА

ГЛУБОКО ПРОНИКАЕТ В ПОРЫ

ЗАЩИТА ОТ ГРАФФИТИ

Характеристики

- **Плотность при 25°C:** 0,900 г/см^3
- **Цвет:** бесцветный
- **Внешний вид:** опалесцирующая жидкость

Срок действия защиты

- **В помещении**
  12–24 месяца
- **На улице**
  6–12 месяцев

Расход указан ориентировочно.

на основе растворителей

Внутри и снаружи

Инструменты

- Кисть
- Ткань
- Губка
- Мягкий ворсистый материал

NS — Натуральный камень

Q — Кварцевый агломерат

Способ применения

- Наносите на чистую сухую поверхность.
- Равномерно распределите состав.
- Во время нанесения защищайте поверхность от прямого солнца.
- При неправильном нанесении на поверхности образуется липкая пленка.
- Через несколько минут снимите излишки чистой тканью.
- После обработки не ходите по поверхности 4–6 часов.
- Через 24 часа состав впитается и защитные свойства полностью проявятся.

Ориентировочный расход 1л:

Указана площадь обработки в один слой. Расход зависит от пористости материала.

Натуральный камень	30–40 м^2
Кварцевый агломерат	20–30 м^2

Меры безопасности
Перед работой изучите технический лист, паспорт безопасности и указания на упаковке. После применения закройте тару. Только для профессионального использования.

Перед обработкой
При первом применении проверьте результат или адгезию на образце либо на незаметном участке.

Tenax

tenax-Shop.ru



Откройте банку



Смочите ткань составом



Нанесите состав



Снимите излишки



Защитный эффект



Результат обработки