

# SOLIDO COLORATO (ГУСТОЙ ОКРАШЕННЫЙ)



## Описание

Густой клей средней степени вязкости. Идеально подходит для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных метриалов. Благодаря густой форме выпуска, используется при проведении работ в вертикальной плоскости. Отвержденный продукт отлично полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Клей имеет низкую степень усадки и обладает хорошей адгезией к большинству материалов. Долго остается в рабочем состоянии по истечении срока годности.



[www.tenax-shop.ru](http://www.tenax-shop.ru)

## Инструкция по применению:

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.  
Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.  
**После использования хорошо закройте банку.**  
**Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**

## Техническая информация



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ	
Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	300000-400000 cps
Плотность при 25°C гр/см <sup>3</sup>	1.8
Внешний вид	Цветная паста
Пропорции клея/отвердителя гр	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин	4-5
Остается липким в тонком слое при 25°C мин	25-30
Время полного отверждения при 25°C мин	60-80
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°C
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	12 месяцев
<b>Испытания на прочность по системе ASTM D 638</b>	
Предел прочности при растяжении МПа	50
Растяжимость %	>2%
Модуль сжатия МПа	4000
<b>Испытания на изгиб ASTM D 790</b>	
Разрушающая нагрузка МПа	110
<b>Тест на адгезию ASTM D 4541</b>	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	4.0
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	5.0

### Срок годности

Срок хранения продукции не менее 12 месяцев при 18-25°C, вдали от источников тепла, влажности и солнечного света.

### Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.