

## RESINA T8 (ЖИДКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ)

### Описание

Суперпрозрачная жидкая смола на полиэфирной основе. Предназначена для склейки и проливки белого мрамора Carrara, Thassos и других подобных материалов. Также может быть использована для заливки травертина и аналогичных камней с целью получения идеально прозрачного эффекта. Обладает высокой устойчивостью к воздействию солнечных лучей и имеет низкую усадку.



### Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
 Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.  
 Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
 Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
 Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
 Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.  
**После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**

**Алмазный и абразивный инструмент, химические составы для обработки камня**
**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	300-400 срс
Плотность при 25°C гр./см3	1.1
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Пропорции клея/отвердителя гр.	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.	5-7
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	30
Время полного отверждения при 25°C мин	80-90
Минимальная температура реакции	5°C
Минимальная температура эксплуатации	0°с
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев
<b>Испытания на прочность по системе ASTM*</b>	
Предел прочности при растяжении МПа	50
Растяжимость	>2%
Модуль сжатия	4000
<b>Испытание на изгиб</b>	
Разрушающая нагрузка МПа	110
<b>Тест на адгезию</b>	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	3.5
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	5

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. www.astm.org

**Срок годности**

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

**Правила безопасности**

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

**Возможная упаковка**

1 л, 4 л, 17 л