

SEMISOLIDO WET (ПОЛУГУСТОЙ)

Описание

Полугустая окрашенная мастика для заполнения крупных отверстий в камне. Мы предлагаем использовать продукт для обработки травертина, мрамора и других пористых материалов. Клей имеет однородную массу и его легко наносить вручную. Поддается шлифовке через короткое время после отверждения и отлично полируется. Может использоваться для обработки влажных поверхностей без проблем в отверждении. Возможно применение на автоматических полировальных линиях и линиях для смолирования. Продукт имеет низкую усадку, хорошую адгезию.



Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.
Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.
После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей



www.tenax-shop.ru

Алмазный и абразивный инструмент, химические составы для обработки камня

Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	150000-250000 срс
Плотность при 25°C гр./см3	1.58
Внешний вид	Цветная паста
Пропорции клея/отвердителя гр.	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.	1.30-2.30
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	5-10
Время полного отверждения при 25°C мин	15-20
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C в версии WA	6 месяцев
Срок годности при 25°C в стандартной версии	3 месяца
Испытания на прочность по системе*	
Предел прочности при растяжении МПа	50
Растяжимость %	>2%
Модуль сжатия МПа	4000
Испытание на изгиб	
Разрушающая нагрузка МПа	110
Тест на адгезию	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	3.5
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	4.0

***ASTM International** (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. www.astm.org

Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Возможная упаковка

1 л, 4 л, 17 л

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures