

LIQUIDO COLORATO (ЦВЕТНОЙ ЖИДКИЙ)

Описание

Жидкий клей с низкой вязкостью. Используется для склейки и ремонта мрамора, гранита, оникса и других. Отвержденный продукт хорошо полируется и шлифуется. Реакционная способность очень хорошая и в холодном состоянии. Продукт имеет низкую усадку, хорошую адгезию ко многим камням.

Инструкция по использованию



Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.
 Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса.
 Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
 Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.
 Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители. Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.
 Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.
После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей

www.tenax-shop.ru



Алмазный и абразивный инструмент, химические составы для обработки камня

Технический лист	
Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	5000- 7000 cps
Плотность при 25°C гр./см3	1.55
Внешний вид	Цветная жидкость
Пропорции клея/отвердителя гр.	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C ми	3-4
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	15-20
Время полного отверждения при 25°C мин	60-80
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°c
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев
Испытания на прочность по системе ASTM*	
Предел прочности при растяжении МПа	50
Растяжимость %	>2%
Модуль сжатия	4000
Испытание на изгиб	
Разрушающая нагрузка МПа	110
Тест на адгезию	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	3.0
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	5.5

Срок годности

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, избегать от влажности и солнца.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

Возможная упаковка

1 л, 4 л, 17 л

Информация, содержащаяся в настоящем техническом описании, основана на испытаниях, проведенных в лаборатории TENAX и скорректирована, на основе нашего опыта. Полученные данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не имеют юридической силы. Клиент должен проверить пригодность продукта перед использованием. В обязанность клиента входит убедиться, что использование продукта осуществляется в соответствии с законодательством страны заказчика.

