

SOLIDO COLORATO (ГУСТОЙ ОКРАШЕННЫЙ)



Описание

Густой клей средней степени вязкости. Идеально подходит для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных метриалов. Благодаря густой форме выпуска, используется при проведении работ в вертикальной плоскости. Отвержденный продукт отлично полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Клей имеет низкую степень усадки и обладает хорошей адгезией к большинству материалов. Долго остается в рабочем состоянии по истечении срока годности.



www.tenax-shop.ru

Инструкция по применению:

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.
Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.
Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.
Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.
Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.
Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончанию смешивания.
После использования хорошо закройте банку. Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей

Техническая информация



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ	
Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	300000-400000 cps
Плотность при 25°C гр/см ³	1.8
Внешний вид	Цветная паста
Пропорции клея/отвердителя гр	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин	4-5
Остается липким в тонком слое при 25°C мин	25-30
Время полного отверждения при 25°C мин	60-80
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°C
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	12 месяцев
Испытания на прочность по системе ASTM D 638	
Предел прочности при растяжении МПа	50
Растяжимость %	>2%
Модуль сжатия МПа	4000
Испытания на изгиб ASTM D 790	
Разрушающая нагрузка МПа	110
Тест на адгезию ASTM D 4541	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	4.0
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	5.0

Срок годности

Срок хранения продукции не менее 12 месяцев при 18-25°C, вдали от источников тепла, влажности и солнечного света.

Правила безопасности

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.