

## SOLIDO COLORATO (ГУСТОЙ ОКРАШЕННЫЙ)

### Описание

Густой клей средней степени вязкости. Идеально подходит для склейки и ремонта гранита, мрамора и других подобных материалов. Благодаря густой форме выпуска, используется при проведении работ в вертикальной плоскости. Отвержденный продукт отлично полируется. Хорошая степень реакции при низкой температуре. Клей имеет низкую степень усадки и обладает хорошей адгезией к большинству материалов. Долго остается в рабочем состоянии по истечении срока годности.



### Инструкция по использованию

Перед обработкой убедитесь, что материал чистый и сухой.  
 Возьмите из банки/ведра/бочки необходимое количество клея и добавьте отвердитель в пропорции 2-3 % от веса. Тщательно перемешайте и используйте полученную смесь.  
 Не возвращайте неиспользованный клей обратно в банку.  
 Если необходимо скорректировать цвет, используйте специальные красители.  
 Произведите окрашивание перед добавлением отвердителя, добейтесь нужного оттенка, а затем смешайте с отвердителем.  
 Будьте осторожны, избыток красителя может повлиять на консистенцию и механические характеристики клея по окончании смешивания.  
**После использования хорошо закройте банку.  
 Храните клей и отвердитель подальше от прямых солнечных лучей**



**Алмазный и абразивный инструмент, химические составы для обработки камня**
**Техническая информация**

Технический лист	
Вязкость при 25°C 20 Па*с (ASTM D2196)	200000-350000 срс
Плотность при 25°C гр./см3	1.65
Внешний вид	Цветная паста
Пропорции клея/отвердителя гр.	100+2/3
Время желатизации (без упаковки) при 25°C мин.	3-4
Остается липким в тонком слое при 25° С мин	15-20
Время полного отверждения при 25°C мин	60-80
Минимальная температура реакции	0°C
Минимальная температура эксплуатации	0°с
Максимальная температура эксплуатации	+110°C
Срок годности при 25°C	6 месяцев
<b>Испытания на прочность по системе ASTM*</b>	
Предел прочности при растяжении МПа	25
Растяжимость	>1%
Модуль сжатия	2900
<b>Испытание на изгиб</b>	
Разрушающая нагрузка МПа	36
<b>Тест на адгезию</b>	
Сила адгезии при 25°C через 2 часа на полированном мраморе Боттичино	3.5
Сила адгезии при 25°C через 24 часа на полированном мраморе Боттичино	4

\*ASTM International (American Society for Testing and Materials) — американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. www.astm.org

**Срок годности**

Срок хранения продукции 6 месяцев при 18-25°C. Ее необходимо хранить как можно дальше от источников тепла, уберечь от влажности и солнца.

**Правила безопасности**

Клей и отвердитель – химическая продукция, поэтому, пожалуйста, прочитайте инструкцию по безопасности перед использованием и правила, обозначенные на этикетках банок/бочек.

**Возможная упаковка**

1 л, 4 л, 17 л